tintas triunfante
descubra a verdade da cor

Ficha Técnica

Tinta p/ Marcação de Estradas Branca

Código Geral: **ST12101S (Branca)**
ST122011S (Amarela)

Embalagens: **1, 5 e 20 Litros**

Tinta Acrílica, secagem ao ar, boa resistência à abrasão, pigmentos e cargas de elevada resistência e solidez.

FÁBRICA DE COLAS E TINTAS,LDA
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@mail.telepac.pt

Tinta p/ Marcação de Estradas Branca

TIPO
Tinta monocomponente, secagem ao ar, baseada em resinas acrílicas, solventes aromáticos, pigmentos e cargas de elevada resistência.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Fácil aplicação, secagem rápida (após 1 hora permite a utilização do pavimento), boa resistência à Abrasão e à intempérie (radiações UV e variações de calor e humidade), excelente aderência aos pavimentos de betão, asfalto e cimento.

UTILIZAÇÃO
Especialmente indicada para a marcação de pavimentos (Fábricas, Armazéns, Arruamentos,etc.) de cimento, asfalto, ferro ou mesmo de madeira.

PREPARAÇÃO
Utilizar Diluente p/ Tinta de Marcação de Estradas.
% Diluição: recomendamos 25-30 % na 1.º demão e 10-15% (trincha, rolo) e 15-20% (pistola) nas seguintes.

Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Trincha, Rolo, Pistola ou Máquina de pintura adequada.
Se aplicado à trincha ou rolo a aplicação deve ser feita apenas num sentido e nunca fazer uma segunda passagem sobre o filme húmido.

10-15% 10-15% 15-20% 20-30' 1 Hora

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (expressas na cor Branco)

Aspecto/Brilho:	Mate-Acetinado.
Cores disponíveis:	Branco e Amarelo.
Massa específica :	1.480 ± 0.04 Kg/ l a 20°C
Viscosidade:	90±5 KU, 20 °C
Teor em Sólidos:	77.5 ± 2.5 % (peso) 37.5 ± 1.5 % (volume)
Rendimento:	4 - 6 m2/litro/demão (espessuras de 80 ±10 microns)
Secagem:	Fora poeiras: 6-8'; Seco Toque: 20-30'; Duro: 1 hora.
Ponto Inflamação:	7 ± 1 °C
COV (comp. Org. voláteis):	360 ±20 g/l
Estabilidade:	6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte:	As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras e secas. Tratando-se de uma Repintura testar previamente a compatibilidade e aderência numa pequena superfície e eliminar os vestígios de tinta não aderente manual ou mecanicamente por lixagem.
N.º de Demãos:	Variável com processo de aplicação.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.