

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

# PINQ – LASURES MADEIRAS

### Descrição

Impregnante em meio solvente, com alto poder de penetração, para proteção e decoração de madeiras exteriores de poro aberto. Alta resistência à intempérie e às alterações dos tons de côr.

Contem filtro U.V. e oferece proteção fungicida/insecticida.

### UTILIZAÇÃO

Indicado para todo o tipo de madeiras exteriores (mobiliário de jardim, cadeiras, janelas, portas e estruturas de madeira em geral)

### CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	Incolore e côres (castanho, carvalho, nogueira, pau-santo)
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola
RENDIMENTO	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro ( dependendo do estado e porosidade da madeira )
SECAGEM (ao toque)	4-5 horas
REPINTURA	a partir de 24 horas
DILUIÇÃO	0-5 % Diluente Sintético SD 33
LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	Diluente Sintético Universal
VISCOSIDADE (a 23 °C)	14 – 16 (segundos) CF 4
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> )	0,875 – 0,885
COV's (compostos orgânicos voláteis)	609 g/l

### ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.  
Estabilidade no armazenamento superior a 6 meses em lugares frescos e sêcos.

**EMBALAGENS** : 750 ml