FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421-909 GONDOMAR - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697. e-mail: facotil@tintastriunfante.pt
Site: www.tintastriunfante.pt GPS: N 41º 07.573' ; W 008º 31.952'

tintas triunfante
descubra a verdade da cor

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ
PRIMÁRIO AQUOSO MADEIRAS

DESCRIÇÃO

Primário branco mate à base de una dispersão aquosa de resinas acrílicas especiais de alta qualidade.

UTILIZAÇÃO

Indicado para selar a madeira antes de ser pintada. Impede o manchamento originado pelos taninos e outras substâncias libertadas pelas madeiras.

Tem excelente poder de cobertura e proporciona acabamentos aderentes tanto em interiores como em exteriores.

Para conseguir um bom acabamento é aconselhável aplicar 1 ou 2 capas.

Durante a aplicação é recomendado uma temperatura ambiente não inferior a 12 ºC e uma humidade máxima de 65%

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	mate
APLICAÇÃO	Rolo de pêlo curto ou trincha.
RENDIMENTO TEÓRICO	6–8m²/litro(dependendo do tipo e estado do suporte)
SECAGEM (ao toque)	2 horas
REPINTURA	a partir de 8 horas
DILUIÇÃO	agua 5-10%
DENSIDADE (g/cm3)	1,45 ± 0,02
COV's (compostos orgânicos voláteis)	29,4 g/l

ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.
Estabilidade no armazenamento superior a 12 meses em lugares frescos e secos.

EMBALAGENS: 750 ml

As informações sobre os produtos são prestadas de boa-fé e baseadas no nosso actual e melhor estado de conhecimento. Os valores e conselhos técnicos apresentados são de carácter meramente indicativos e não devem ser encarados como garantia.O comprador não está dispensado de comprovar, através de exame/teste prévio ao produto, se o mesmo é adequado aos procedimentos e fins previstos.