tintas triunfante
descubra a verdade da cor

Ficha Técnica

Tinta Plástica Facoline

Código Geral: **AT06**
Embalagens: **1, 5, 20 e 70 L**

Tinta Plástica lisa, mate, para protecção e decoração de superfícies Interiores.

FÁBRICA DE COLAS E TINTAS,LDA
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR Codex - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@mail.telepac.pt

Tinta Plástica Facoline

TIPO
Tinta aquosa formulada a partir de copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas , criteriosamente seleccionados.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, Secagem rápida, bom Poder de Cobertura e boa retenção de cor.

UTILIZAÇÃO
Especialmente indicada na decoração e protecção de paredes Interiores quando se pretende uma pintura económica.

PREPARAÇÃO
Diluente: água limpa.
% Diluição: 10-15% na 1.ª demão e cerca de 5% nas seguintes.




10 a 15% Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Trincha, Rolo ou Pistola adequada.

4 horas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Mate
Cor:	Cores de catálogo, cores afinadas e Branco
Massa específica :	1.530± 0.02 Kg/ l (Branco)
Viscosidade:	100± 10 KU, 20 °C
Teor em Sólidos:	60.0 ± 0.5 % (peso) 39.7 ± 0.5 % (volume)
Teor máximo COV's:	5.5 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/a): 75 g/l (2007) ; 30 g/l (2010)
Rendimento:	Superfícies Lisas: 6-8 m2/litro/demão Superfícies Areadas: não recomendado
Estabilidade:	6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.

N.º de Demãos: 2-3 demãos.

a) No caso de superfícies NOVAS recomendamos a aplicação prévia de 1 demão dos N/ Isolantes ISOVINIL (base solvente) ou ISOACRIL (aquoso) ou dos N/ Primários FACRYLITE (b-solvente) ou AQUOSO;
b) Em repinturas, superfícies caiadas, pulvurentas ou alcalinas após remoção da tinta não aderente, por escovagem, é recomendada a aplicação dos N/ Isolantes VINÍLICO, ISOACRIL ou Primário AQUOSO.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.