# Tinta Plástica Flexiline

Código: AT07
Embalagem: 1, 5 e 20L

## Ficha Técnica

**TIPO**
Tinta aquosa formulada a partir de copolímeros vinílicos, internamente plastificados, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

**PRINCIPAIS PROPRIEDADES**
Aplicação fácil de filmes espessos com grande elasticidade (capaz de cobrir pequenas fissuras da parede), boa resistência à tracção, impermeável à água mas deixando respirar o suporte, excelente resistência à Lavagem e óptimo comportamento em climas marítimos e excelente Retenção de Cor e Brilho.

**UTILIZAÇÃO**
Especialmente indicada na decoração e protecção de fachadas exteriores.

**PREPARAÇÃO**
Diluente: água limpa.
% Diluição: 10 % na 1.ª demão e sem diluição nas seguintes.


10 %

Homogeneizar bem

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**
A Tinta Fexiline deve ser estendida com Escova ou Rolo, de forma obter a espessura de filme conveniente, passando, de seguida, o Rolo de espuma com alvéolos ou liso.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

| | |
|---|---|
| **Aspecto**: | Mate |
| **Cor**: | Branco, cores de catálogo e cores afinadas. |
| **Massa específica:** | 1.25 ± 0.02 Kg/ l (Branco) |
| **Viscosidade:** | 110 ± 5KU, 20ºC |
| **Teor em Sólidos**: | 50.5 ± 0.5 % (pp) 38.4 ± 0.5 % (pv) |
| **Teor máximo COV's:** | 39.4 g/l (aplicação)<br>Valor limite da UE (cat. A/c): 40g/l (2010) |
| **Rendimento**: | Superfícies Lisas: 5-7 m2/litro/demão<br>Superfícies Areadas: 2-4 m2/litro/demão |
| **Estabilidade:** | 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas. |

**SISTEMA DE PINTURA**

**Preparação suporte**: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.

**N.º de Demãos:** 2-3 demãos.

a) No caso de superfícies NOVAS recomendamos o isolamento com ISOVINIL (solvente) ou ISOACRIL (aquoso) ou com os n/ Primários FACRYLITE (solvente) ou ACRÍLICO AQUOSO;
b) Em repinturas, superfícies caiadas, pulvurentas ou alcalinas após remoção da tinta não aderente, por escovagem, é recomendada a aplicação do n/ Isolante ISOACRIL ou primá rios ACRÍLICO AQUOSO ou FACRYLITE.

**Secagem**: Superficial

3-4 horas

Repintura

24 horas

Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail:facotil@tintastriunfante.pt
Versão: Maio 2012-01