Tinta Plástica Plasseda

Código: AT09
Embalagem: 1, 5 e 20L

Ficha Técnica

TIPO
Tinta aquosa formulada a partir de copolímeros vinílicos, da última geração, e pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, acabamento acetinado, aveludado, secagem rápida, bom poder de cobertura, elevado rendimento, excelente retenção de cor e brilho e resistência à lavagem.

UTILIZAÇÃO
Especialmente indicada na decoração e protecção de superfícies interiores de estuque, areados, betão, reboco ou fibrocimento.

PREPARAÇÃO
Diluente: água limpa.
% Diluição: 20 % na 1.ª demão e 10 % nas seguintes.


10 a 20 %

Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Trincha, Rolo ou Pistola adequada.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Acetinado
Cor:	Branco, cores de catálogo e cores afinadas.
Massa específica:	1.26 ± 0.03 Kg/ l (Branco)
Viscosidade:	100 ± 10KU, 20ºC
Teor em Sólidos:	51.7 ± 0.5 % (pp) 38.7 ± 0.5 % (pv)
Teor máximo COV's:	12.2 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/b): 100g/l (2010)
Rendimento:	Superfícies Lisas: 6-8 m2/litro/demão Superfícies Areadas: 3-4 m2/litro/demão
Estabilidade:	12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.

N.º de Demãos: 2-3 demãos.

a) No caso de superfícies NOVAS recomendamos o isolamento com ISOVINIL (solvente) ou ISOACRIL (aquoso) ou com os n/ Primários FACRYLITE (solvente) ou ACRÍLICO AQUOSO;
b) Em repinturas, superfícies caiadas, pulvurentas ou alcalinas após remoção da tinta não aderente, por escovagem, é recomendada a aplicação do n/ Isolante ISOACRIL ou primários ACRÍLICO AQUOSO ou FACRYLITE.

Secagem: Superficial 3-4 horas; Repintura 24 horas



Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail:facotil@tintastriunfante.pt
Versão: Maio 2012-01