tintas triunfante
descubra a verdade da cor

Ficha Técnica

Tinta Plástica Plastinte

Código Geral: **AT10**
Embalagens: **1, 5, 20 e 70 L**

Tinta Plástica, mate, para pintura de superfícies Interiores.

FÁBRICA DE COLAS E TINTAS,LDA
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4421 GONDOMAR Codex - Portugal
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : facotil@mail.telepac.pt

Tinta Plástica PLASTINTE

TIPO
Tinta aquosa formulada a partir de copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas seleccionadas.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, secagem rápida, lavável, boa opacidade e excelente brancura.

UTILIZAÇÃO
Especialmente indicada na pintura económica de superfícies interiores.

PREPARAÇÃO
Diluente: água limpa.
% Diluição: 5 a 10 % na 1.ª demão e sem qualquer di1uição nas seguintes.



5-10 %

Agitar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Trincha, Rolo ou Pistola adequada.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Mate.
Cor:	Branco e Tons Claros do N/ Catálogo ou afinações.
Massa específica :	1.50 ± 0.02 Kg/ l
Viscosidade:	100 ± 10 KU, 20°C
Teor em Sólidos:	59.5 ± 1.0 % (peso) 39.8 ± 1.0 % (volume)
Teor máximo COV's:	7.0 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/a): 75 g/l (2007) ; 30 g/l (2010)
Rendimento:	Superfícies Lisas: 6-8 m2/litro/demão Superfícies Areadas: não recomendada.
Estabilidade:	12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.

N.º de Demãos: 2-3 demãos.

a) No caso de superfícies NOVAS recomendamos a aplicação prévia de 1 demão dos N/ Isolantes ISOVINIL (base solvente) ou ISOACRIL (aquoso) ou dos N/ Primários FACRYLITE (base solvente) ou AQUOSO;
b) Em repinturas, superfícies caiadas, pulvurentas ou alcalinas após remoção da tinta não aderente, por escovagem, é recomendada a aplicação dos N/ Isolantes VINÍLICO, ISOACRIL ou Primário AQUOSO.

Secagem: Superficial  3-4 horas

Repintura  24 horas

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.