# Tinta Plástica Superline

Código: AT11
Embalagem: 0.75, 5 e15L

## Ficha Técnica

**TIPO**
Tinta Plástica mate, alta qualidade, para protecção e decoração de superfícies interiores e exteriores.

**PRINCIPAIS PROPRIEDADES**
Aplicação fácil, secagem rápida, bom poder de cobertura, elevado rendimento e excelente retenção de cor e brilho.

**UTILIZAÇÃO**
Especialmente indicada na decoração e protecção de superfícies exteriores de estuque, areados, betão, reboco e fibrocimento.

**PREPARAÇÃO**
Diluente: água limpa.
% Diluição: 20 % na 1.ª demão e 10 % nas seguintes.


10 a 20%

Homogeneizar bem

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**
Trincha, Rolo ou Pistola adequada.



**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

| | |
|---|---|
| **Aspecto**: | Mate |
| **Cor**: | Branco, cores de catálogo e cores afinadas. |
| **Massa específica:** | 1.45 ± 0.02 Kg/ l (Branco) |
| **Viscosidade:** | 100± 10 KU, 20 °C |
| **Teor em Sólidos**: | 59.8 ± 0.5 % (pp) 41.2 ± 0.5 % (pv) |
| **Teor máximo COV's:** | 22.2 g/l (aplicação)<br>Valor limite da UE (cat. A/c): 40g/l (2010) |
| **Rendimento**: | Superfícies Lisas: 7-9 m2/litro/demão<br>Superfícies Areadas: 3-4 m2/litro/demão |
| **Estabilidade:** | 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas. |

**SISTEMA DE PINTURA**

**Preparação suporte:** As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.

**N.º de Demãos:** 2-3 demãos.

a) No caso de superfícies NOVAS recomendamos o isolamento com ISOACRIL (aquoso) ou com os n/ Primários FACRYLITE (solvente) ou ACRÍLICO AQUOSO;
b) Em repinturas, superfícies caiadas, pulvurentas ou alcalinas após remoção da tinta não aderente, por escovagem, é recomendada a aplicação do n/ Isolante ISOACRIL ou primários ACRÍLICO AQUOSO ou FACRYLITE.

**Secagem**:

| Superficial | Repintura |
|---|---|
| 3-4 horas | 24 horas |

Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.
R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR
Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail: facotil@tintastriunfante.pt

Versão: Abril 2018-02