

# GOLD ZINC

## ZINC PROFESIONAL BICROMATADO

### DESCRIPCIÓN

Tratamiento protector a base de zinc laminar micronizado con una pureza superior al 98% y componentes de calidad para la tropicalización. Indispensable para el retoque profesional de superficies y artículos galvanizados electrolíticamente o en caliente. Para el retoque de galvanizado de todos los metales tropicalizados exteriores amarillo/oros particularmente expuestos al riesgo de oxidación.

- ORO AMARILLO
- BOQUILLA GIRATORIA PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO CRUZADO

### TRATAMIENTO - USO

Para un tratamiento con buena resistencia se recomienda aplicar 2 capas cruzadas esperando al menos 5 minutos entre cada capa.

#### USO

Agitar enérgicamente el aerosol para que el polvo de zinc y las resinas aglutinantes se mezclen perfectamente, a través de la bola mezcladora del interior.

Pulverizar uniformemente sobre la superficie, que debe estar limpia y seca, a una distancia aproximada de 20 cm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Aspecto                 | Amarillo zinc/oro         |
| Olor                    | Característico            |
| Densidad relativa       | 0,760 kg/l (fase líquida) |
| Cobertura en micras     | 15                        |
| Resistencia °C          | Hasta 300°C               |
| Libre de polvo al tacto | 4 minutos                 |
| Catalizador final       | 12h                       |
| Repintable              | Después de 12h            |
| Válvula dispensadora    | A 360° autolimpiable      |
| Conservación            | 24 meses (5/28°C)         |

### ESPECIFICACIÓN ISO 3549 SOBRE PIGMENTOS DE ZINC

Formulado con pigmentos de zinc que cumplen con la norma ISO 3549

### CÓDIGO - FORMATO

| <u>Código</u> | <u>Formato</u> | <u>EAN</u>    | <u>Confección</u> |
|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 926003        | 400 ml         | 8020089926031 | Aerosol           |

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.