

## FICHA TÉCNICA

# COLAFACIL COLA BRANCA ESCOLAR

### TIPO

Cola à base de resinas sintéticas, dissolvidas em água.

### UTILIZAÇÃO

Destina-se especialmente para é ideal para a colagem de papel, tecido, fotos, cartolina, feltro, madeira e diversos tipos de materiais e projetos de artesanato e infantis.

### PREPARAÇÃO

Não necessita qualquer diluição para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a aplicação.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

**Preparação suporte:** As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras. Dependendo dos materiais, os mesmos devem receber, se necessário, o tratamento de superfície apropriado, de forma a garantir as propriedades mecânicas pretendidas para a junta.

**Aplicação:** Produto de aplicação a pincel, espátula ou por máquina de rolos. Aplica-se uma camada de cola numa das superfícies a colar. Unir os substratos e prensar convenientemente de forma a garantir uniformidade no contacto dos materiais.

**Limpeza Material:** utilizar água.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PARÂMETRO	VALOR	MÉTODO INTERNO
Cor	branco	
Viscosidade (Brookfield RV, 20°C, 4/20rpm)	5.000 – 7.000 cPs	ME 34
Teor de sólidos	19 – 23%	ME 22
Densidade	0,950 – 1,100	ME 07
pH	4 - 6	ME 21
Tempo de secagem	20 – 30 minutos	

**EMBALAGENS:** 250 ML

### ARMAZENAGEM

Trata-se de um produto que deverá ser conservado em locais arejados ou ventilados, protegidos de radiações solares e fontes de ignição. Sob condições de armazenamento controlado, a uma temperatura entre 5 e 25°C, após abertura, tomando os devidos cuidados, o produto mantém-se estável por 2 meses. Deverá ser manuseado e utilizado tendo em conta as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança.

*Recomendado para utilização profissional*

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.