

HOJA TÉCNICA

FIJA+PLUS PEGADO INVISIBLE

Adhesivo elástico TRANSPARENTE de polímero de nueva generación MST que cura por humedad.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +40°C
- Resistencia a la temperatura -40°C a +90 °C
- Alta calidad
- Pegado resistente
- Alto agarre inicial
- Bajo olor
- Retrasa la formación de moho
- No merma
- Elasticidad permanente
- Pintable
- Exento de disolventes
- Exento de isocianatos

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADO

Emisión COV

- Reglamento COV francés: Clasificación A+

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cartuchos de 290 mL (12uds)
Caducidad	12 meses
Colores	Transparente
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C

APLICACIONES

- Pegado y fijación de paneles, placas, azulejos, espejos, molduras, apliques, zócalos, rodapiés y fijación de objetos.
- Fijación de soportes, perfiles, chapas y piezas decorativas.
- Fijación y pegado de elementos decorativos sanitarios.

MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

1. Aplicar el adhesivo sobre una de las superficies en forma de cordones verticales, ajustando su cantidad según el tamaño y peso de la pieza. Se recomienda dejar separación entre los cordones para permitir la circulación de aire y favorecer un correcto curado.
2. Unir las superficies inmediatamente después de la aplicación y presionar firmemente durante unos segundos hasta conseguir la fijación inicial.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de la construcción: hormigón, ladrillo, madera, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, policarbonato etc., la mayoría de los plásticos termoplásticos (excepto PE, PP o PTFE) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

DATOS TÉCNICOS

En forma de suministro:

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Densidad		g/mL	1,09
Consistencia			Pasta tixotrópica
Sólidos	2 horas a 120 °C	%	98
Formación de piel	20 °C	min	2-3
Tiempo de secado	20 °C (cordón 2mm)	min	60

Producto curado:

Característica	Método	Unidades	Valores
Módulo 100%	DIN 53504	N/mm ²	1,34
Resistencia a la tracción	EN 205	N/mm ²	4,5
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	400
Dureza	DIN 53505	Shore A	60

RENDIMIENTO ADHESIVO

Aproximadamente 1 cartucho por 2 m²

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola de cartucho P-1441

RESISTENCIA QUÍMICA

Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.

Mala resistencia a disolventes aromáticos, ácidos concentrados y a hidrocarburos clorados

LIMPIEZA

Limpiar con el producto BRIK-CEN S 890, cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar la hoja de seguridad del producto para más información acerca de la manipulación y almacenamiento seguros.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)

Tel: +34 91 886 07 51

Fax: +34 91 886 02 72

quiadsa@quiadsa.com